

水性クロロプレンラテックス
超速乾スプレーイタイプ

高性能接着剤

ダイアボンド

新製品

ダイアボンド DW4019

1.特徴

- ・水性の弱点であった低温、高湿度下での乾燥時間を短縮
- ・初期強度発現が非常に早く、養生時間短縮に貢献
- ・有機則、消防法非該当　人体、環境に優しい接着剤

2.用途

フォーム材の接着に適します。

- ・ウレタンフォーム相互　各種フォーム相互
- ・ウレタンフォーム/皮　/　人工皮革　/　不織布
- ・スチレンフォーム/木材　/　スレート　/　ABS　など

3.塗布設備

塗布設備は自重落下方式と圧送方式のご提案が可能です。



驚きの低圧で高粘度の材料を
安全・簡単に吹付けられます！

低圧圧送ボックス
(LPB-1)



ノガワケミカル株式会社

ダイアボンドDW4019

性状

主成分	クロロプレンラテックス
外観	緑色
不揮発分 (%)	56±2
粘度 (mPa·s) at20°C	10~150
pH	9
保証期間 (月) at25°C	6

初期接着性能

単位 N / 25mm				
製品番号	DW4019	DW234G	DW246	CK390G
特徴	水性 初期接着性良好	水性 初期接着性良好	水性 ロングタック	溶剤型 初期接着性良好
OT 0秒	0.5	0	0	2.5
OT 60秒	3.5	0.5	0.5	5.0
OT 180秒	5.0	1.5	1.0	7.0
OT 300秒	7.5	4.5	4.0	9.0

※破壊状態はすべて接着剤の凝集破壊

お問い合わせ先

 ノガワケミカル株式会社

本社 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15番15号 TEL(03)3662-8991(代)

大阪営業所	〒550-0003 大阪市西区京町堀2丁目12番13号	TEL(06)6443-4111
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目24番2号	TEL(052)979-2850
広島営業所	〒731-5135 広島市佐伯区海老園2丁目2番8号	TEL(082)943-7320
福岡営業所	〒812-0028 福岡市博多区須崎町4番17号	TEL(092)271-1991